**APPLICATIONS /**
- Mortier colle blanc en fine couche pour le collage de carreaux en grès sur les murs en intérieurs.

**SUPPORTS /**
- Sur les pavés en plâtre traditionnel , les préfabriqués en plâtre, le mortier,...

**RECOMMANDATIONS D'APPLICATION /**
- Températures d'application entre 5ºC et 30ºC
- Toujours respecter le même pourcentage d'eau.
- Les faïences devront avoir une absorption moyenne (>3%) sur le plâtre.
- Les carreaux seront assemblés par joints de minimum 2 mm en **Pavicolor JF/ JG/ F**.

# Mortier colle conventionnel

## CEMCOL SPECIAL PLÂTRE

**DESCRIPTION /**

Ciment, agrégats sélectionnés et calcaires, additifs organiques et inorganiques.

**OBSERVATIONS /**

- Ne pas appliquer sur des supports à taux d'humidité supérieur à 4%.
- Eviter l'application du produit sur des supports en plâtre mort ou faible.
- Pour le collage de pièces céramiques à basse absorption, il est recommandé d'utiliser **Cemcol Porcelánico**.
- Sur des supports très absorbant, humidifier au préalable et réaliser une première couche de produit sur 2 mm.
- Ne pas appliquer la faïence, la pierre, le marbre,... en forme de plot.

**CARACTERISTIQUES D'EMPLOI /**

- Temps de repos après la préparation: 2 minutes
- Temps de rectification: 30 minutes environ
- Durée de vie du mélange: 2-3 heures environ

*Ces données peuvent varier considérablement en fonction de la température ambiente.

**PRESTATIONS /**

- Eau de mélange: ±24%
- Densité en masse: 1600 kg/m$^3$
- Rétention d'eau: 99%
- Adhérence initiale: ≥0.5 N/mm$^2$
- Adhérence après immersion: ≥0.5 N/mm$^2$

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

CEMCOL SPECIAL PLÂTRE CONVENTIONNEL

## CONDITIONS D'EXECUTION /

- Le support doit être résistant. Il doit être complètement pris et exempt de poussière, d'huile, de graisses,...
- Assainir les zones particulières
- Utiliser une maille entre les supports de différentes natures.
- Il est recommandé d'humidifier préalablement les suppots exposés au soleil ou très absorbants.

**PRODUIT**

# CEMCOL SPECIAL PLÂTRE

## Mortier colle conventionnel

- S'applique sur le plâtre
- Pour les faïences et le grès
- Bonne adhérence

## MODE D'EMPLOI /

-Mélanger 25 kg (1 sac) **Cemcol Especial Plâtre** à 6-7 litres d'eau claire jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
-Réaliser le mélange à l'aide d'un mitigeur à basse révolution.
-Laisser reposer 5 minutes.

Etaler par petites surfaces (maximum 2m$^2$), le matériau avec une lisseuse à dents.

Coller les carreaux en les pressant fortement et en les posant de haut en bas jusqu'à obtenir l'emplacement souhaité.

Avant de coller le céramique, vérifier que le ciment colle n'ai pas formé une pellicule superficielle qui pourrait endommager son adhésion. Dans le cas où cette pellicule serait formée, peigner une nouvelle fois à la lisseuse à dents.

**PRESENTATION** /
Sacs en papier de 25 kg antihumidité
Palettes de 1200 kg (48 sacs)

**COULEURS /**
Blanc

**CONSOMMATION /**
3-4 kg/m$^2$

*Ces données peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

**CONSERVATION /**
12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries

**REFERENCES /**
*Basse absorption: Absorption inférieure à 3%
*Absorption moyenne: Absorption entre 3 et 10%
*Haute absorption: Absorption supérieure à 10%